

Technický list

Austrotherm Vyrovnávací hmota na spáry spojů fasádních profilů – Beschichtungsmasse TOP



Vyrovnávací hmota určená pro Austrotherm Atikový prvek a Austrotherm Fasádní profily resp. pro zapracování spár spojů fasádních profilů

- Elastická
- Stejná struktura materiálu jako potahová hmota profilů
- Pro povrchové uzavření spár spojů Austrotherm Fasádních profilů

Použití: Vyrovnání spár spojů atikového prvku a fasádních profilů

Materiál: Pastovitá hmota v pískové barvě

Nanášení: Ocelovou stěrkou nebo špachtlí

Technické údaje:

(ve vytvrzeném stavu)

Teplotní odolnost:	do 90°C	beze změny charakteru hmoty
Odolnost vůči mrazu:	50 cyklů každé 2 hod. teploty od -20°C do +20°C	beze změny charakteru hmoty bez tvorby prasklin
Odolnost vůči UV záření:	7 dní ozařování UV světlem	bez viditelných změn barvy či povrchu
Odolnost vůči vlhkosti:	7 dní ve vodní lázni	Lepidlo získá mléčnou barvu a poněkud změkne. Po několika dnech schnutí získá opět svou původní pevnost.
Pevnost v tahu:	Pevnost v tahu pružné potahové hmoty je vyšší než pevnost v tahu vlastního polystyrenového jádra; dosahuje tedy vyšší hodnoty než 0,1 N/mm ²	
Odolnost proti nárazu:	5 kJ	
Odolnost proti nárazu a zlomu:	Silnější mechanické rázy a silnější ohybové zatížení vedou k deformaci a lomu, a proto je třeba se jim vyhnout.	

Technické oddělení
Zpracováno: 03/2023

Naše technická doporučení pro použití, ústní i písemná, která poskytujeme na podporu kupujícího/zpracovatele na základě našich zkušeností, v souladu se současným stavem poznání vědy a praxe, jsou nezávazná a nezakládají smluvní právní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Austrotherm CZ s.r.o.

OR KS v Č. Budějovicích v oddíle C vložka 1857 • IČ: 47217022 • DIČ: CZ47217022

austrotherm.cz

Sídlo společnosti / výrobní závod Dynín
Dynín 88
373 64 Dynín
Tel: +420 387 789 011
info@austrotherm.cz

Výrobní závod Slavětín
Slavětín 4
783 24 Slavětín u Litovle
Tel: +420 387 789 011
info@austrotherm.cz

Bankovní spojení:
UniCredit Bank
Účet: 2108593396/2700
IBAN: CZ25 2700 0000 0021 0859 3396
SWIFT: BACXCZPP